

Unipak® HBS-200®

- Original

Unipak® HBS-200® universaalne vedel kumm

Unipak® HBS-200® vedel kumm on vee- ja õhukindel kaitsev kate. Sobib mitmesuguste materjalide - betoon, metall, kivi, puit, bituumen, tsink, PVC, EPDM (katsetage esmalt) jne, tihendamiseks ja kaitsmiseks. Sobib põrandatele, vaheseintele, seintele, õmblustele, liitekohtadele, torudele ja konstruktsioonelementidele. Sobib suurepärastel nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks (vannitoad, keldrid, rõdud, katused jne) sealhulgas vihmaveerennid, duššialused, torud, põrandaliited, paisumiskohad aknaraamide liited ja maapinnaga kokkupuutuvad osad. Sobib ka veekindla kihina plaatide alla niisketes keskkondades nagu vannitoad, basseinid, rõdud, terrassid jne.



KASUTUSJUHEND

1. Enne kasutamist segage käsitsi, kuni saavutate ühtlase värvuse. Segamiseks ei ole soovitatav kasutada suure pöörlemiskiirusega elektrilist mikserit
2. Kandke pinnale mitme kihina.
3. Soovitatavalt laske eelmisel kihil korralikult kuivada enne järgmise kihiga pealekandmist. Kuivamisaja sõltub suhtelisest niiskusest, temperatuurist ja pinnast.
4. Õmbluste, pragude ja rebendite ühendamiseks tuleb kasutada Unipak® HBS-200® geotekstiili. Unipak® HBS-200® geotekstiil tuleb kanda veel märjale HBS-200® vedelale kummile. Seejärel tasandage kohe teise kihiga HBS-200® vedelat kummi.

Plekid/jäägid: Eemaldage märgid jäägid kohe veega või Unipak® puhastuslappidega. Kuivanud jäägid saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanekud: Kasutada ainult temperatuuril üle +5 °C. Umbes 60 minuti pärast moodustub pinnale kile, mis 4 tunni pärast talub (kerget) vihma. 24 tunni pärast on pind täielikult veekindel. Kui HBS-200® vedelkummi koos liitekohtade tihendiga kasutatakse, soovitage tungivalt kasutada neutraalset silikooni, et vältida tihendi värvimuutust.

SERTIFIKAADID JA STANDARDID



Tooted ja süsteemid betoonkonstruktsioonide kaitseks ja remondiks. Betooni pinnakaitse süsteemid. (EN 1504-2)



Vedelikuna kantavad veekindlad tooted kasutamiseks liimiga kinnitatud keraamiliste plaatide all. (EN 14891)



Polümeermodifitseeritud bituumenpõhised paksud kattekihid veekindlaks muutmiseks. (EN 15814)

EN 1026

Aknad ja uksed
- Õhupidavus: täielikult õhukindel.

EN 1027

Aknad ja uksed
- Veekindlus: täielikult veekindel.

EN 12114

Hoone soojusisolatsioonivõime – hoone komponentide ja elementide õhupidavus: täielikult õhukindel

EN 1297

Paindlikud veekindlad katted.
Bituumen-, plast- ja kummiplaadid katuse veekindlaks tegemiseks. Kunstlik vanandamise meetod pikaajalise kokkupuute abil UV-kiirguse, kõrgendatud temperatuuri ja veega.

ETAG 022

Veekindlad kattekomplektid niiskete ruumide põrandatele ja/või seintele.

LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design): IEQ CREDIT 4.2:
Madala heitega materjalid, värvid ja kattekihid.
Tootetüüp: veekindlad tihendid.



EMICODE: Siseruumides kasutatavate ehitustoodete heitkoguste klassifikatsioonisüsteem (GEV).
EC-1 Plus (väga madal heitkoguste tase Plus)

Pakend:	Kastis	Tootenr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Ämber 1 liiter	5	7006960	8710 439313702	251251211	4102007	142 9 4 41	3265056
Ämber 5 liitrit	1	70 0 6959	8710439313689	251251251	4102008	1429443	3265058

Täiendav tooteteave, ohutuskaardid, demo-videod, kasutusjuhendid jne on kättesaadavad aadressil: www.unipak.dk ja www.hals.ee

Kuna me arendame oma tooteid pidevalt, jätame endale õiguse olla usaldusväärsed. Me ei saa võtta vastutust tulemuste eest, mis on saavutatud teiste poolt, kelle meetodite üle meil puudub kontroll. Kasutaja vastutab ise selle eest, et otsustada, kas siin mainitud rakendusmeetodid sobivad tema eesmärgile.

Unipak®

Unipak A/S | Marktoften 3C
8464 Galten | Taani

www.unipak.dk

Unipak® HBS-200®

- Original

OMADUSED

- Vee- ja õhukindel
- Väga kõrge püsiv elastsus (900%)
- Suurepärase nakkumine paljudele aluspindadele
- Kestev kvaliteet: vähemalt 20-aastane vastupidavus (testitud vastavalt standardile EN 1297)
- Kaitseb korrosiooni ja erosiooni eest
- Lihtne peale kanda
- Iga ilmaga ja UV-kiirgusele vastupidav
- Soola- ja kemikaalikindel
- Värvitav
- Lahustivaba
- VOC-vaba
- Mürgivaba
- Veepõhine

ETTEVALMISTUS

Töötingimused: Kasutada ainult temperatuuril üle +5 °C. Pinnale eelnev töötlemine: Pinnad peavad olema kuivad, puhtad ning tolmu- ja rasvavabad. Veepõhise akrüülkruntvärvi kasutamine poorsetel või korrodeerunud/kahjustatud pindadel võib parandada HBS-200® haardumist ja vähendada mullide tekkimist. Tööriistad: pintsel, rull või õhuvaba pihusti.

KASUTAMINE

Kattevõime: Veekindlus: ± 2,7 l/m² kuiva kihi paksusega 2 mm. Õhukindel konstruktsioon: ± 1 l/m² kuiva kihi paksusega 0,7 mm

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Keemiline alus:	Modifitseeritud bituumen
Keemiline vastupidavus:	Väga hea
Värv:	Must
Kuivamis-/kõvenemisaeg umbes*:	48 tundi
Elastsus:	Väga hea
Maksimaalne kasutustemperatuur:	160 °C
Minimaalne temperatuuritaluvus:	-20 °C
Niiskuskindlus:	Väga hea
Tahke aine sisaldus umbes:	60
UV-kindlus:	Väga hea
Viskoossus:	Paks vedelik *
* Kuivamisaeg võib varieeruda sõltuvalt pinnast, kasutatud toote kogusest, niiskustasemest ja ümbritseva õhu temperatuurist.	

SÄILITAMISTINGIMUSED

Säilivusaeg: vähemalt 24 kuud pärast tootmist. Nõuetekohaselt suletud pakendid tuleb hoida kuivas, jahedas, külmumiskindlas kohas temperatuuril +5 °C kuni +25 °C. Pärast avamist on kõlblikkusaeg piiratud.