

Unipak® Hydra must tulekindel ahjukitt

Spetsiaalne tulekindel hermeetik, mis talub kuni 1250 °C kuumust.

Sobib eriti hästi kasutamiseks kaminates, kiviahjudes, grillides ja keraamiliste grillide põlemiskambrite ümbruses. Sobib ka tulekindlate telliste liimimiseks. Sobib kaminates, mitme põletiga ahjudes, pliitides, korstnate pragudes, õmblustes ja liitekohtade parandamiseks ja tihendamiseks ning betoonkaminates ja grillide kokkupanekuks ja tihendamiseks. Sobib abutiseks ka auto- ja mootorratta heitgaasisüsteemide tihendamiseks. Kleepub metallile, kivile ja betoonile. Ei sobi keskküttesüsteemide ja gaasitorude jaoks.

KASUTUSJUHEND

1. Kasutage hermeetikupüstolit hermeetiku käsitlemiseks.
2. Avage hermeetik, lõigates terava noaga ära plastist nippel ülemiselt küljelt keermestuse juurest. Keerake otsik peale ja lõigake soovitud laiussega faas.
3. Niisutage ühenduskoht enne kasutamist veega. Suruge hermeetik ühtlaselt ühenduskohta ja töötlege kohe märja spaatliga.
4. Laske kuivada vähemalt 24 tundi (väljas kasutamisel katke vihmaseaduse eest). Seejärel kuumutage õrnalt, kuni hermeetik on kõvenenud. Heitgaasisüsteemide puhul kandke esmalt peale hermeetikukihit, suruge sisse klaaskiust riidetükk ja katke see uuesti hermeetikuga. Laske kuivada vähemalt 24 tundi.
5. Eemaldage ülemäärane hermeetik kohe veega.
6. Eemaldage märgid plekid ja jäägid kohe veega. Kuivanud jäägid saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanekud:

Pärast kuumutamist võib hermeetik muutuda veidi heledamaks (sõltuvalt temperatuurist).

Tihendusaine talub kuni 1250 °C temperatuuri, kuni see on täielikult kuivanud. Enne kasutamist kontrollige alati kleepuvust. Ärge kasutage püsivalt märgades kohtades. Kui hermeetik ei ole veel täielikult kuivanud, võib selle termiline koormus põhjustada hermeetikule rebendite tekkimist ja isegi murenemist. Mõne aja pärast moodustub hermeetikule vedel kile, kuid see ei mõjuta hermeetikule kvaliteeti. Kasutamine elektriseadmetes võib olla ohtlik toote juhtivuse tõttu.

OMADUSED

- Kuumuskindel kuni 1250 °C
- Suurepärane nakkuvus kivile, metallile ja betoonile
- Sise- ja välitingimustes kasutamiseks
- Täitev ja kokkutõmbumatu
- Püsivalt ilmastikukindel

ETTEVALMISTUS

- Töötingimused:

Kandke ainult temperatuuril +5 °C ja +40 °C.

- Pinna nõuded:

Pind peab olema puhas ning tolmu-, rooste- ja rasvavaba.

- Pinnale eelnev töötlemine:

Rasva eemaldamine metallosadelt rasva eemaldaja või atsetooniga.

Poorsetele aluspindadele kandmiseks niisutage aluspinda veega.

- Tööriistad:

Asetage hermeetik hermeetikupüstolile, avage noaga hermeetik, kandke pinnale ja viimistlege.

KASUTAMINE

Kattevõime: Sisu piisab umbes 9 m jaoks (sõltuvalt ühenduse läbimõõdust).

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Keemiline alus:	Veeklaas
Värv:	Must
Tihedus umbes:	1,9 g/cm ³
Elastsus:	Puudub Täitmine
Mahutavus:	Hea
Maksimaalne temperatuuritaluvus:	1250 °C
Niiskuskindlus:	Hea
pH-väärtus ligikaudu:	11
Tahke aine ligikaudu:	73 %
Viskoossus:	Pastane

SÄILITAMISTINGIMUSED

Säilivusaeg: vähemalt 24 kuud pärast tootmist. Hoida nõuetekohaselt suletud pakendis kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +25 °C. Pärast avamist on kõlblikusaeg piiratud.



Pakend	Kastis	Toote nr	EAN-nr	VVS nr	RSK nr	NRF nr	LVI nr.
Tuub	12	U7005749	8710439311470	251209153	4102006	1392509	32655055

Täiendav tooteteave, ohutuskaidid, demo-videod, kasutusjuhendid jne on kättesaadavad aadressil: www.unipak.dk ja www.hals.ee

Kuna me arendame oma tooteid pidevalt, jätame endale õiguse olla usaldusväärsed. Me ei saa võtta vastutust tulemuste eest, mis on saavutatud teiste poolt, kelle meetodite üle meil puudub kontroll. Kasutaja vastutab ise selle eest, et otsustada, kas siin mainitud rakendusmeetodid sobivad tema eesmärgile.