

Unipak® POLY MAX® Kõrge - Original kleepuvusega liim

Unipak® POLY MAX® Kõrge kleepuvusega ekspressliim

Lahustivaba monteerimisliim, mis põhineb SMP-polümeeril, millel on väga kõrge esialgne kleepuvus ja väga kiire tugevuse saavutamine. Sobib suurepäraselt rasketele materjalidele ning paljude ehitusmaterjalide liimimiseks ja kinnitamiseks praktiliselt kõikidel pindadel, nagu puit, krohv, (looduslik) kivi, (poorsed) betoon, metall, kõva vaht ja erinevad plastid. Kipsplaatide paigaldamine: UW-siinide liimimine/kinnitamine pörandale, lakke ja seintele. Sobib sise- ja välistingimustes kasutamiseks, näiteks paneelide, laeelementide, katuseääriste, kipsplaatide, paneelide ja isolatsioonimaterjalide, peeglite, puitkonstruktsioonide, pörandaliistude ja lattide puhul. Kõikideks professionaalseteks rakendusteks, sealhulgas seinte ja sisustuse ehituseks, maja-, kommunaal- ja keretöödeks. Ei sobi PE, PP, PTFE, kipsile ja bituumenile. Plastide liimimisel tuleb alati esmalt teha kleepuvuse test. Kleepuvus plastidele võib varieeruda sõltuvalt sünteetilise materjali tüübist ja plastiku kvaliteedist.

KASUTUSJUHEND

1. Enne kasutamist avage liim ülaosast, lõigates terava noaga ära plastist nippel keerrestuse kohalt.
2. Seejärel kinnitage otsik ja lõigake see nurga all (ava vähemalt Ø 5 mm). Kasutage ainult kaasasolevat spetsiaalset otsikut.
3. Sõltuvalt materjali kaalust kandke liim ühtlaselt vertikaalsete triipude või punktidenä 10–40 cm vahedega. Kandke liim alati nurkadesse ja servadele. Materjalide (fassaadipaneelide) vastastikune liikumine on võimalik 3 mm paksuse liimikihi abil (kasutage vaheklotse või kleeplinti). Paigaldage materjalid libistava liigutusega või suruge haamri abil kindlalt kokku. Parandamine on veel võimalik.
4. Sulge liim kohe pärast kasutamist korralikult.

Plekid/jäägid: Eemaldage liimijäägid kohe valge spiri abil. Kuivanud liimijäägid saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanekud: Järgmised kuivamisega andmed põhinevad vähemalt ühe poorsest materjalist ja umbes 1 mm paksusest liimikihist. Kui liimitakse kahte mittepoorset materjali ja/või liimikiht on paksem, võivad kuivamisega andmed olla oluliselt pikemad.

OMADUSED

- Väga kõrge esialgne kleepuvus
- Väga kiire tugevuse saavutamine
- Püsivalt elastne
- Lahustivaba
- Ühenduskohtade servad ei määrdunud
- Kõikide ilmastikutingimustega vastupidav
- Talub temperatuure vahemikus -40 °C ja +100 °C
- Värvitav
- Kuivab umbes 1,6 mm/24 tundi

ETTEVALMISTUS

Töötingimused:

- Ümbritseva õhu temperatuur, liim ja liimitavad materjalid ei tohi olla alla +5 °C.

Nõuded pinnale:

- Pinnad peavad olema puhtad, tolmu- ja rasvavabad. Pind peab olema tugev. Pind võib olla kergelt niiske. Kruvimist ei ole vaja.

Tööriistad:

- Hermeetikupüstol ja kummihaamer.

KASUTAMINE

Kulu: Üks padrun annab umbes 7–9 meetrit liimi.

SERTIFIKAADID JA STANDARDID



TÜV SÜD: Kinnitusmärk metallist siseseinte kruvita paigaldamiseks, sertifikaat nr 20 01 90 317 001, põhineb tööjuhendil nr MUC-KSP-A 1044



TÜV: TÜV Rheinlandi poolt heaks kiidetud ja sertifitseeritud lõikekindluse, tõmbetugevuse, elastsuse ja erinevate materjalide külgehaardumise osas. Sertifikaat TÜV 43168.



EMICODE: Sisealade ehitustoodete heitkoguste klassifitseerimissüsteem (GEV). EC-1 Plus (väga madal heitkogus Plus)



Vastab õiguslikele, riiklikele ja Euroopa nõuetele ning deklareeritud funktsionaalsetele omadustele. Kinnitatud Varssavi Ehitusuurigute Instituudi poolt.



Pakend	Kast	Toote nr	EAN-nr	VVS nr	RSK nr	NRF nr	LVI nr.
tuub 425 g	12	U7006956	8710439313580	271562040	4095015	1429440	3265057

Täiendav tooteteave, ohutuskaardid, demo-videod, kasutusjuhendid jne on kättesaadavad aadressil: www.unipak.dk ja www.hals.ee
Kuna me arendame oma tooteid pidevalt, jätame endale õiguse olla usaldusväärsed. Me ei saa võtta vastutust tulemuste eest, mis on saavutatud teiste poolt, kelle meetodite üle meil puudub kontroll. Kasutaja vastutab ise selle eest, et otsustada, kas siin mainitud rakendusmeetodid sobivad tema eesmärgile.

Unipak® POLY MAX® Kõrge - Original kleepuvusega liim

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

100% moodul	2,2MPa
Liimimistehnika	Ühepoolne pealekandmine
Keemiline alus	SMP polümeer
Keemiline vastupidavus	Hea
Kuivamis kiirus	1,6mm / 24h
Tihedus (umbes)	1,52g / cm ³
Elastsus	Hea
Purunemise venivus	100%
Täitevõime	Väga hea
Lõplik liimitugevus	400N / cm ²
Lõplik liimitugevus pärast	4 tundi. Võib varieeruda sõltuvalt materjalist, temperatuurist ja niiskusest.
Kõvadus (Shore A)	73
Esmane nakkumine pärast	Sõltub tingimustest - metarjalist, temperatuurist ja niiskusest
Esmane liimitugevus	100N / cm ²
Minimaalne temperatuuritaluvus	-40°C
Maksimaalne temperatuuritaluvus	+100°C
Hallituskindlus	Hea
Niiskuskindlus	Väga hea
Värvitavus	Hea
Lõikekindlus	400N / cm ²
Kuivamisaeg	10 - 15 minutit
Tahke aine sisaldus (umbes)	100%
Lahustivaba	Jah
Tõmbetugevus (N/cm ² , umbes)	280 N / cm ²
UV-Kindlus	Hea
Viskoossus	Pastataoline
Veekindlus	Hea

SÄILITAMISTINGIMUSED

Kõlblikkusaeg: Vähemalt 18 kuud pärast tootmist.

Hoida kuivas kohas suletud pakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C. Pärast avamist on säilivusaeg piiratud.