

Unipak® PVC Geel

- Original



Unipak® PVC-geel on tiksotroopne, THF-vaba PVC-liim.

Unipak PVC-Gel sobib torude, muhvide ja liitmike ühendamiseks survetoruslikele ja isevoolsetele äravoolusüsteemidele. Kiireks ja hõlpsaks pealekandmiseks on kaasas spetsiaalne toruhari. Sobib läbimõõduga ≤ 250 mm. Maks. 16 bar (PN 16). Maksimaalsed tolerantsid 0,6 mm läbimõõduvahe / 0,2 mm press-fit.

Sobib näiteks torusüsteemidele, mis vastavad standarditele EN 1329, 1452, 1453 ja 1455.

OMADUSED

- THF-vaba
- Kiire
- Ei tilgu
- Tiksotroopne
- Täitevõime

ETTEVALMISTUS

Töötingimused: Ärge kasutage temperatuuril ≤ +5 °C.

KASUTAMINE

Kattevõime: Ühe liitri kohta ühenduskohtade arv:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

KASUTUSJUHEND

1. Lõigake torud, faasige servad ja lihvide siledaks.
2. Puhastage pinnad Unipak Cleaneriga ja puhta kuiva lapiga.
3. Kandke geel kiiresti ja ühtlaselt mõlemale pinnale (4–6 korda) (torule paksult, muhvide õhukeselt).
4. Ühendage koheselt detailid omavahel. Eemaldage liigne geel. Laske ühendustel 10 minutit puutumatult seista. Sulgege pakend kohe pärast kasutamist.

Plekid/jäägid: Eemaldage geeliplekid Unipak Cleaneriga ja puhta lapiga.

Tähelepanekud: Harja suurus varieerub pakendi mahu järgi.

Kasutage sobivat pakendit (harja) liimitava läbimõõdu jaoks.

16–63 mm	40–90 mm	60–160 mm	160–250 mm
250 ml	500 ml	1000 ml	Harja

Pakend	Kast	Toote nr	EAN-nr	VVS nr	RSK nr	NRF nr.	LVI nr.
Pudel 250 ml	12	U7005743	87104393311609	271222150	4104007	1391418	3267669

Täiendav tooteteave, ohutuskaardid, demo-videod, kasutusjuhendid jne on kättesaadavad aadressil: www.unipak.dk ja www.hals.ee. Kuna me arendame oma tooteid pidevalt, jätame endale õiguse olla usaldusväärsed. Me ei saa võtta vastutust tulemuste eest, mis on saavutatud teiste poolt, kelle meetodite üle meil puudub kontroll. Kasutaja vastutab ise selle eest, et otsustada, kas siin mainitud rakendusmeetodid sobivad tema eesmärgile.

SERTIFIKAADID JA STANDARDID



Liimittesurvestatud termoplastiliste torusüsteemide



Veetranspordi/kõrvaldamise/hoiustamise nõuded (EN 14680). Liim termoplastiliste torusüsteemide jaoks, mis on mõeldud surve all olevate vedelike transportimiseks/kõrvaldamiseks/ ladustamiseks vee transportimise/kõrvaldamise/ladustamise rajatistes (EN 14814).

PZH: hügieenisertifikaat B/BK/60110/1444/22.



EN 14680

EN 14680: Vastab Euroopa standardi 14680 nõuetele: Liim survestamata termoplastiliste torusüsteemide jaoks.

EN 14814

EN 14814: Vastab Euroopa standardi 14814 nõuetele: Liim termoplastiliste torusüsteemide jaoks, mis on mõeldud rõhu all olevate vedelike jaoks.

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Keemiline alus:	PVC lahendus lahustite segus
Keemiline vastupidavus:	Liimühenduste vastupidavus sõltub vahelaisusest, kuivamisajast, rõhust, temperatuurist, keskkonna tüübist ja kontsentratsioonist. Liimühendus on üldjuhul sama keemiliselt vastupidav kui materjal ise. Erandiks on väike hulk väga agressiivseid kemikaale nagu kontsentreeritud anorgaanilised happed, söövitavad lahused ja tugevad oksüdeerijad.
Värvus:	Värvitu
Tihedus umbes:	0,89 g/cm ³
Leekpunkt:	K1 (<21 °C)
Temperatuuritaluvus:	40 °C
Temperatuuritaluvus, tippkoormus:	95 °C
Tahked ained umbes:	21
Viskoossus:	Tiksotroopne
Viskoossus umbes:	1200 mPa·s
*Kuivamisajaga võib varieeruda sõltuvalt pinnast, kasutatud toote kogusest, niiskustasemest ja ümbritseva õhu	

SÄILITAMISTINGIMUSED

Säilivusaeg: vähemalt 18 kuud pärast tootmist. Säilitada avamata pakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C. Parim enne kuupäev (KK/AA): vt pakendit. Pärast kasutamist sulgege pakend korralikult ja hoidke kuivas, jahedas ja külmumiskindlas kohas. Pärast avamist on säilivusaeg piiratud.