

## Tootevalik

### UNITEC EASY

50 ml tuub Toot nr. 4090050

75 ml "lõõsttuub" Toot nr. 4090075

100 ml tuub Toot nr. 4090100

### UNITEC WATER

50 ml tuub Toot nr. 4091050

75 ml "lõõsttuub" Toot nr. 4091075

100 ml tuub Toot nr. 4091100

### UNITEC HOT

50 ml tuub Toot nr. 4092050

75 ml "lõõsttuub" Toot nr. 4092075

### Aktivator A11

200 ml spray Toot nr. 4000116

# Unipak®

Marktoften 3c, DK-8464 Galten  
Tel. +45 86 26 11 77 fax +45 86 26 09 59  
sales@unipak.dk

[www.unipak.dk](http://www.unipak.dk)

*Selle tootelehe andmed põhinevad katsetustel ja kogemustel ning need võivad muutuda ilma ette teatamata. Kuna ei ole võimalik kontrollida toote kasutamist, soovime alati teha testpaigaldus, et veenduda toote sobivuses soovitud tulemuseni jõudmiseks.*

# UNITEC - keermeliimid

UNITEC – keermeliimid Unipakilt on hästi planeeritud valik professionaalseid keermeliime, mis on mõeldud erinevate torustike metallist keermeühenduste tihendamiseks toruvaldkonna igapäevases töös.



[www.dortheim.dk](http://www.dortheim.dk)

# Unipak®

-kvaliteet tagab turvalisuse...

## UNITEC EASY

UNITEC EASY on väiksema lukustusjõuga (võrdne teflonteibiga) ning seda on lihtne avada isegi aastate pärast. UNITEC EASY on vastupidav löökidele ja vibratsioonile. Kasutustemperatuur 20°C...+150°C. Töötlemistugevus saavutatakse 20-40 min. jooksul. Kasutamistugevus saavutatakse tavatingimustes 13 tunni jooksul. UNITEC EASY on heakskiidetud tarbeveele ja gaasile.



## UNITEC WATER

UNITEC WATER on tüüpiline torumehe keermetihendusvahend. Toode on vastupidav löökidele ja vibratsioonile. UNITEC WATER on keskmise tugevusega, mis on võrdne Unipak torukiti ja lina tihendusomadustele. Kasutustemperatuur -50°C...+150°C. Töötlemistugevus saavutatakse 15-30 min. jooksul. Kasutamistugevus saavutatakse tavatingimustes 1-2 tunni jooksul. UNITEC WATER on heakskiidetud tarbeveele, gaasile ja hapnikule.

## UNITEC HOT

UNITEC HOT sobib hästi ühendustele, kus temperatuur võib tõusta kuni +230°C-ni. Toode on väga löögi- ja vibratsioonikindel ning keermelukustamisega sarnase suure lukustusjõuga. Ühenduse hilisem avamine eeldab soojendamist leeklambiga. Kasutustemperatuur -50°C...+230°C. Töötlemistugevus saavutatakse 20-40 min. jooksul. Kasutamistugevus saavutatakse tavatingimustes 3-6 tunni jooksul. UNITEC HOT on heakskiidetud gaasile ja kõrgetele temperatuuridele kuni +230°C.



## LOXEAL AKTIVATOR A11

Roostevabast terasest või kroomitud torukeermete ühendamisel kasutatakse koos liimiga LOXEAL Aktivaatorit A11. Aktivaator kiirendab kõvenemisprotsessi ja ühendatavad osad on käsitlemiskuiivad mõne minuti jooksul. Aktivaatorit võib kasutada ka toruühendustes, kus on eritüübiliisi metalle ja kus soovitakse väga kiiret tulemust.