

UNITEC WATER KEERMELIIM
(endine GT68/58-11)



Kood:	U325811	50 ml	tuub
	U325811075	75 ml	tuub
	U325811250	250 ml	tuub

Toote kirjeldus

Keskmise tugevusega, lahtimonteeritav P.T.F.E - baasil anaeroobne liim torustike metallkeermeühenduste tihendamiseks. Liim polümeeriseerub (kõveneb) metallpindade vahel. Kuivanud toode moodustab elastse kile. Asendab teflonteipi ja lina.
Värvus: kollane

Kasutusvaldkonnad ja tingimused

Joogivesi, küte, gaas, õli, bensiin, suruõhk, glükool, erinevad kemikaalid
Maksimaalne keerme diameeter 2" / 0,30 mm
Töötemperatuur: -50 °C kuni +150 °C

Kasutusjuhend

Puhastada keere mustusest ja rasvast. Katta liimiga ainult väliskeere ja jälgida, et 2-3 esimest keeret oleks täielikult kaetud. Ühendada detailid, vältida ülepingutamist liimi liugefekti tõttu. Jälgida kuivamisaegu, üldjuhul kasutusvalmis 1-3 tunni jooksul. Kuivamisprotsessi kiirendamiseks, kroom- ja roostevabadel pindadel ning madalatel temperatuuridel kasutada aktivaatorit AT11.

Kuivamisaeg toatemperatuuril, väikesed keermed

käsitsemiskuiv 15-30 min
töötlemiskuiv 1-2 tundi
täiesti kuiv 24 tundi

Säilivusaeg

23 °C juures 2 aastat

Esmaabijuhised

Sissehingamisel: patsient viia värske õhu kätte. Kontakteeruda arstiga kui sümptomid ei kao.
Kokkupuutel nahaga: pesta rohke vee ja seebiga. Peale pesemist määrada rasvase kreemiga. Kontakteeruda arstiga kui sümptomid ei kao.
Pritsmes silmas: loputada rohke veega vähemalt 15 minutit. Kontakteeruda arstiga kui sümptomid ei kao.
Neelamine: vältida oksendamist kui võimalik. Kui toodet on sisse neelatud, anda patsiendile vett või piima. Kontakteeruda koheselt arstiga.

Käsitsemine

Tootega töötades garanteerida piisav ventilatsioon. Vältida toote sattumist nahale ja silmadesse. Kasutada kaitsekindaid kui nahaga kokkupuudet ei õnnestu vältida. Vajadusel kasutada hingamisteede kaitseid ning kaitseprille.